

# DANKE! LAC CABANE 3 IN 1

Editia: 1 Revizia: 1

Data: 02.03.2026



## 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ lac transparent colorat pe baza de rasina alchidica, utilizat la interior si exterior;
- ❖ aspect omogen;
- ❖ utilizat pentru lacuirea decorativa si de protectie a unor elemente din lemn.

## 2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE:

- ❖ buna aderenta la suport, rezistent la mucegai, randament bun la aplicare, rezistent la actiunea agentilor chimici (saruri slabe, detergenti uzuali), .
- ❖ **tonuri de culoare:** abanos, alun, castan, cedru, cires, fag, mahon, salcam, stejar, tec, incolor.

## 3. CARACTERISTICI TEHNICE

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aspect produs:                         | lichid omogen                                    |
| Densitate                              | 0,880 ... 0,940 (in functie de tonul de culoare) |
| Continut de substanta nevolatila       | 38 ... 44 (in functie de tonul de culoare)       |
| Timp de curgere (cupa DIN Ø4mm, 20 °C) | 130 –170 ( in functie de tonul de culoare)       |
| Timp de uscare la 20°C                 | Max 9 h                                          |

## 4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

Suportul trebuie sa fie rezistent si curat. Elementele din lemn trebuie sa fie uscate (umiditatea nu trebuie sa fie mai mare de 15%). Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

| Nr crt | Suprafata de baza (suport)                        | Pregatirea si grunduirea suprafetei                                                                                 | Aplicare strat 1 | Aplicare strat 2 |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.     | Lemn nou la interior                              | Se slefuieste daca este necesar si se desprafuieste.                                                                | Nediluat         | Nediluat         |
| 2.     | Lemn nou la exterior                              | Se slefuieste daca este necesar si se desprafuieste. Apoi se grunduieste cu Danke! Grund pentru lemn                | Nediluat         | Nediluat         |
| 3.     | Suprafata de lemn lacuita la interior si exterior | Se slefuieste, se desprafuieste si se executa o lacuire de proba                                                    | Nediluat         | Nediluat         |
| 4.     | Suprafata de lemn vopsita, la interior            | Vopseaua existenta se decapeaza. Se slefuieste si se desprafuieste                                                  | Nediluat         | Nediluat         |
| 5.     | Suprafata de lemn vopsita, la exterior            | Vopseaua existenta se decapeaza. Se slefuieste si se desprafuieste. Apoi se grunduieste cu Danke! Grund pentru lemn | Nediluat         | Nediluat         |

## 5. MOD DE APLICARE

- ❖ materialul se aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare inclusiv air-less. In cazul pulverizarii air-less se recomanda duza 0,279 mm, presiunea de 160 – 180 bari. In cazul pulverizarii la presiune inalta se recomanda duza de 1.5 mm, presiunea de 3.5 bari;
- ❖ pentru situatiile in care pe suprafata se aplica Danke! Grund pentru lemn, inainte de aplicarea lacului, trebuie sa va asigurati ca s-au evaporat resturile de solventi ;
- ❖ pentru suprafetele aflate sub actiuna puternica a intemperiei se recomanda aplicarea a inca unui strat de lac ;
- ❖ se recomanda o temperatura minima de aplicare: + 5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator
- ❖ curatirea uneltelor de lucru se face cu diluant pentru vopsele si lacuri alchidice imediat dupa intrebuintare.

## 6. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

- ❖ cca. 70- 80 ml/m<sup>2</sup>.

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

## 7. TIMP DE USCARE

La 20 °C si 65% umiditate relativa a aerului: 24 ore;

La temperaturi scazute si/sau umiditati mai mari este nevoie de un timp de uscare mai indelungat.

**8. AMBALARE**

Recipienti din metal de 0,75 l, 2,5 l, 10 l inchisi etans, etichetati corespunzator.

**9. DEPOZITARE**

În ambalajul original bine închis, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, ferit de îngheț, la temperaturi cuprinse între + 5°C și + 30°C.

**10. TERMEN DE VALABILITATE**

3 ani de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

**11. MASURI DE PROTECTIA MUNCII:**

A se consulta fișa cu date de securitate a produsului.

**12. ELIMINAREA DESEURILOR**

Eliminarea se va face în conformitate cu prevederile legislației pentru protecția mediului și legislației privind deșeurile.

A se consulta fișa cu date de securitate a produsului.

**13. COV GATA DE UTILIZARE**

COV limita UE g/l: catA/f: 700(2010)

COV Produs, max g/l: 650 produs în stare gata de utilizare.